GIASCO SAFETY SHOES ™

STABILE

ALASKA S3 CI WR

T0084B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC

Stivale al polpaccio, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera e linguetta in feltro con microfilm di alluminio WinTherm® safety **antibatterico** e pelo ANTIFREDDO traspirante e resistente all'abrasione.

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
WR calzatura resistente all'acqua
Altezza stivale suola compresa **24 cm**
Taglia 38-47 **Peso stivale** Tg 42 **gr. 715**

MATERIALI

TECNOLOGIE

SETTORI

- Agricoltura e Estrazione
- Edilizia e Industria Pesante
- Idrocarburi e Chimica
- Carpenteria Metallica e del Legno
- Ambienti freddi

PLUS



WINTHERM® SAFETY garantisce l'isolamento del corpo dal freddo grazie all'utilizzo di due materiali specifici: un filo di feltro che mantiene l'aria all'interno della calzatura e uno strato di alluminio che riflette e trattiene internamente il calore del piede.
Questo materiale antibatterico garantisce inoltre un'ottima traspirabilità, permeabilità e coefficiente di vapore d'acqua previsti dalla norma UNI EN ISO 20345.

SUOLA

Stabile si propone come l'alternativa confortevole al classico modello "pesante" presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e alla leggerezza dei materiali, Stabile è caratterizzata da una suola super performante dotata di specifici tasselli, realizzati di dimensioni e forme tali da assicurare la massima **stabilità**, da canali di drenaggio autopulenti per garantire una **perfetta pulizia** e da una morbida mescola per isolare il piede dai continui **contraccolpi**.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL >= 0,28 FLAT >= 0,32	0,42 0,44
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13 FLAT >= 0,18	0,20 0,18